

MSハクリ#1000

- 系 統 塩素系溶剤塗膜剥離剤
- 特 長
- ・強力な浸透性、剥離力を有する中性溶剤形塗布用塗料剥離剤です。
 - ・人体に危険であるフェノール、クレゾール、クレオソート油、クレゾール酸及びこれらの誘導体やベンゼンは含有していません。
 - ・難燃性で火を近づけても燃えません。
 - ・剥がした後、水洗が不要です。

□ 塗料性状

容 量	16kg (ペール缶)
色	青色粘液体
粘土 (CP) (20°C)	800~3000 (20°C)
引火点	不燃性
比重 (20°C/20°C)	1.30~1.40
反応性	中 性
消防法	該当せず
労働安全衛生法	第57条メタノール、塩化メチレン
有機溶剤中毒予防法	第2種有機溶剤
特定化学物質 特障害予防規則	該当せず

□ 塗装基準

混 合 : 使用前に缶をよく振って十分に攪拌して下さい。
希 釈 剤 : なし

塗 装 方 法	はけ・ローラー
塗 付 量	0.5~1kg/m ² /回
塗付後の放置時間	10分~40分以内 (20°C) *

* 塗付量・塗付後の放置時間は旧塗膜の種類・劣化状態・素地の種類及び気象条件などにより異なりますので、予備ハクリ試験を必ず行い時間と塗付量を確認して下さい。塗膜種による放置時間の目安は、カタログなどをご参照下さい。

□ 注意事項

- ・塗装場所の気温が5°C以下の場合、及び被塗物が40°C以上の場合は、施工は避けて下さい。
- ・雨天、降雪、霧、強風など、またはその恐れのある場合は施工は避けて下さい。特に、塗付後の降雨は、MSハクリ#1000が流出し軟化効果が得られなくなる恐れがありますので注意して下さい。
- ・使用前によく攪拌して下さい。
- ・使用時は、保護メガネ、手袋等の保護具を着用して取り扱って下さい。
- ・作業中、特に室内では換気を十分に行ってください。溶剤のガスは空気より重いので、使用している所より下にいる人にも有機溶剤取扱い中であることを通知し、表示も行って下さい。
- ・缶を開ける時、容器内のガスが噴出して飛沫がとぶことがありますので蓋を少し開いてガスを抜いてから開けて下さい。

- ・主成分は揮発性溶剤でありますので、気温の高い場合は容器が膨れ、逆に低い場合は容器がへこむ事がありますが、御使用に差し支えはありません。
- ・周囲に飛沫しないよう必ず剥離範囲以外の箇所は、ポリエチレンフィルムなどで被覆養生を行って下さい。剥離範囲を区切る場合は、境界線にカッターで素地まで切れ目を入れて下さい。
- ・MSハクリ#1000を塗付したり、付着した面は滑りやすくなりますので、十分にご注意下さい。
- ・予備試験は必ず行って、塗付量・最適軟化時間等を確認してから本施工に入って下さい。
- ・超厚膜塗膜や塗膜防水材などを剥離する場合は、1回の塗付では不十分な場合がありますので2回塗りの必要性や塗付量など予備試験での確認をして下さい。
- ・手ケレンの場合は、先端に鋭利な刃がついたタイプのケレン棒をご使用下さい。通常の皮スキでは、剥離が困難な場合があります。